FDI®- BESCHICHTUNGEN

Anwendungs- / Ausführungsdatenblatt

EXTREMPANZERUNG

FDI® Beschichtungstyp: **HC**

Härte min.:	3000 HV
Porösität:	Keine
Aufmischung:	≤ 1%
Dicke:	1 – 3 mm

Metallurgischer Verbund mit Grundmaterial

---

max. Bauteilgröße:

Rotationsteile:	∅	950 mm	Länge:	3000 mm
		Gewicht:		max. 1000 kg
Flächenteile:		1000 x 3000 mm		
		Gewicht:		max. 1000 kg

Grundmaterial: Stähle und Edelstähle

Die Prospektangaben beruhen auf jahrzehntelangen Erfahrungen in der Herstellung und Anwendung von schleißarmen Werkstoffen. Trotzdem können unbekannte Parameter und Bedingungen beim praktischen Einsatz allgemeingültige Aussagen erheblich einschränken, so daß es praktischer Versuche beim Anwender selbst bedarf. Wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten unserer Produkte können wir deshalb keine Gewährleistung und Haftung für die Richtigkeit unserer Empfehlungen im Einzelfall übernehmen.

FDI® und **FDI-DICHTUNGEN®** sind eingetragene Marken der Friedrich GmbH.

FRIEDRICH GmbH - Höffgeshofweg 2 - 47807 Krefeld, Germany - www.fdi-dichtungen.com
Tel.: ++49-(0)2151-835770 - Fax: ++49-(0)2151-835777 - e-mail: info@fdi-dichtungen.com